

KISODUR PIR Bogen Universal 90°

Produktbeschreibung

swissporKISODUR Bogen werden auf speziellen Anlagen äusserst passgenau geschnitten. Sie haben eine durchgehend gleichbleibende Wandstärke. Die Bogen passen ganz genau auf die anschliessenden Schalen und sind sehr einfach in der Verarbeitung und Montage. Die swissporKISODUR Bogen wurden zusammen mit den dazu passenden PVC Bogen entwickelt und bilden daher eine Systemeinheit von äusserster Präzision.



Anwendungen

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		EN 13501-1		DL-s2,d0
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3
Dichte			kg/m ³	~ 32
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		60 – 80
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 150
Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C	λ_{10}		W/m·K	0.027
Anwendungstemperatur	ST (-) / ST (+)		°C	-40 bis +130