


# EPS Roof lastre in pendenza standard

## Descrizione del prodotto

Pannelli in schiuma rigida EPS con pendenza dell'1.5% su un lato. Spessore minimo del pannello 20 mm, spessore massimo 140 mm. Adatto per gli isolamenti termici e in pendenza sui tetti piani.



## Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buone prestazioni isolanti
- ✓ Leggero e facile da lavorare
- ✓ Ciclo chiuso dei materiali
- ✓ Ideale per standard Minergie-ECO
- ✓ 1a priorità ecoCCC/ecoDevis



## Applicazioni

### Funzione e applicazione

- ✓ Lastre in pendenza standard per tetti caldi con una pendenza dell'1.5%, senza piano di posa

### Componente e utilizzo

Tetto piano:

- ✓ Isolamento in pendenza per tetti caldi calpestabili e non calpestabili

### Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento dal lato bagnato dell'impermeabilizzazione
- ✗ Tetto piano, spessore dell'isolamento < 50 mm direttamente sotto l'impermeabilizzazione

<b>Formato</b>	1000 x 1000 mm
<b>Spessore</b>	20 - 140 mm

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.034
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	EN 826	kPa	≥ 120
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	$\sigma_c$	EN 1606	kPa	25
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu$	EN 12086		~ 60
Densità			kg/m <sup>3</sup>	~ 25
Temperatura massima di applicazione			°C	75

## Avvertenze

### Piano di posa

Per acquisti effettuati senza la preparazione di un piano di installazione e la lista dei pezzi.



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
info@swisspor.com  
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**  
Tel. +41 56 678 98 98  
verkauf@swisspor.ch  
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**  
Tel. +41 56 678 98 00  
technik@swisspor.com

# EPS Roof lastre in pendenza standard

**Note**

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

---



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
info@swisspor.com  
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**  
Tel. +41 56 678 98 98  
verkauf@swisspor.ch  
bestellungen@swisspor.com

**Supporto tecnico**  
Tel. +41 56 678 98 00  
technik@swisspor.com