

Wecryl 815, Stucco con fibre

Descrizione del prodotto

Stucco arricchito con fibre

Sigillante bicomponente ad alta reattività, altamente flessibile, tisso-tropico e caricato con fibre

Weseal 815 è un sigillante altamente flessibile e caricato con fibre per l'impermeabilizzazione di aperture piccolissime, come per es. le viti. Permette di sigillare e integrare in modo sicuro le aperture nell'impermeabilizzazione continua.



Fusto 10 kg

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- ✓ Integrazione sicura di piccole forme geometriche complesse nell'impermeabilizzazione continua WestWood
- ✓ Altamente flessibile anche a temperature sotto lo zero
- ✓ Resistente alle intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, all'idrolisi e agli alcali)
- ✓ Aderisce completamente, nessuna infiltrazione d'acqua dietro lo strato impermeabilizzante
- ✓ Lavorazione semplice e rapida
- ✓ Indurimento rapido
- ✓ Lavorabile anche a temperature sotto lo zero
- ✓ Applicabile su quasi ogni tipo di sottofondo, anche in caso di posa di diversi sottofondi (in combinazione con i primer West-Wood)
- ✓ Senza solventi

Applicazioni

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Resistenza termica			°C	90
Densità			kg/m ³	1220
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E

Avvertenze

Consumo 1,4 kg/m²

Dosaggio del catalizzatore

Temperatura del sottofondo + 3°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.6 kg Catalizzatore (6%)
 Temperatura del sottofondo + 5°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.6 kg Catalizzatore (6%)
 Temperatura del sottofondo + 10°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.4 kg Catalizzatore (4%)
 Temperatura del sottofondo + 15°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.4 kg Catalizzatore (4%)
 Temperatura del sottofondo + 20°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
 Temperatura del sottofondo + 25°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
 Temperatura del sottofondo + 30°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
 Temperatura del sottofondo + 35°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)
 Temperatura del sottofondo + 40°C, 10 kg Stucco con fibre PMMA + 0.2 kg Catalizzatore (2%)



swisspor AG
 Bahnhofstr. 50
 CH-6312 Steinhausen
 info@swisspor.com
 Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
 Tel. +41 56 678 98 98
 verkauf@swisspor.ch
 bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
 Tel. +41 56 678 98 00
 technik@swisspor.com